

TplusT, s.r.o.
A.Kmet' a 28
03601 Martin
Slovak republic
Tel +421 43 4220334
Fax +421 43 4221615
Email: tplust@gaya.sk

KAOLÍN

Použitie: na výrobu keramiky, dlažby, sanitárnej techniky

Fyzikálno-chemické parametre

Chemické zloženie	%
SiO₂	max. 66,00
Al₂O₃	min. 20,00
Fe₂O₃	max. 3,00
TiO₂	max. 1,00

Zvyšok na site 0,063 **max. 10%**
Obchodná vlhkosť **to 28%**
Farba po vypálení pri 1250 C **biela/krémová**

Prezentované údaje sú orientačné a závisia od zdroja a výroby. Môžeme poskytnúť informácie o tolerancii o chemickom zložení a o použití jednotlivých pieskov. Naša firma môže poskytnúť vzorky zdarma. Dodávky realizujeme podľa požiadaviek zákazníka.