

TplusT, s.r.o.
A.Kmeťa 28
03601 Martin
Slovak republic
Tel +421 43 4220334
Fax +421 43 4221615
Email: tplust@gaya.sk

Kremičitá múčka M - 0,25/M - 0,075

Použitie: výroba farieb, brusív a čistiacich prostriedkov

názov	frakcia mm
Kremičitá múčka M – 0,25	0 – 0,25
Kremičitá múčka PG	PG

Sitová analýza

Kremičitá múčka M – 0,25

sito	podsito
mm	%
0,50	100
0,25	90-100

Kremičitá múčka PG

sito	podsito
mm	%
0,250	0
0,150	max. 3
0,063	Max. 30

kremičitá mučka M – 0,25

SiO₂	Fe₂O₃
98,5%	0,10%

kremičitá múčka PG

SiO₂	Fe₂O₃
99,1%	0,031%

Prezentované údaje sú orientačné a závisia od zdroja a výroby. Môžeme poskytnúť informácie o tolerancii o chemickom zložení a o použití jednotlivých pieskov. Naša firma môže poskytnúť vzorky zdarma. Dodávky realizujeme podľa požiadaviek zákazníka.