

**TplusT, s.r.o.**  
**A.Kmeťa 28**  
**03601 Martin**  
**Slovak republic**  
**Tel +421 43 4220334**  
**Fax +421 43 4221615**  
**Email: [tplust@gaya.sk](mailto:tplust@gaya.sk)**

### **Sklársky piesok trieda II/III/IV**

**Použitie:** výroba skla, sklenených povlakov.

#### **Sitová analýza**

<b>sito</b>	<b>trieda II</b>	<b>trieda III</b>	<b>trieda IV</b>
<b>mm</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
<b>&gt; 1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>&gt; 0,5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>0,1 - 0,5</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>&lt; 0,1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

#### **Chemická analýza**

<b>parametre</b>	<b>trieda II %</b>	<b>trieda III %</b>	<b>trieda IV %</b>
<b>SiO<sub>2</sub></b>	<b>99,611</b>	<b>99,543</b>	<b>99,428</b>
<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	<b>0,019</b>	<b>0,022</b>	<b>0,031</b>
<b>TiO<sub>2</sub></b>	<b>0,041</b>	<b>0,054</b>	<b>0,060</b>
<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	<b>0,179</b>	<b>0,182</b>	<b>0,171</b>

Prezentované údaje sú orientačné a závisia od zdroja a výroby. Môžeme poskytnúť informácie o tolerancii o chemickom zložení a o použití jednotlivých pieskov. Naša firma môže poskytnúť vzorky zdarma. Dodávky realizujeme podľa požiadaviek zákazníka.